



OFICINAS Y FÁBRICA

B.º de Barros, s/n.
E-39609-CAMARGO (Cantabria). España
Teléfs.: (+34) 942 33 90 22 - 942 25 90 23
Fax: (+34) 942 33 05 12 - 942 25 90 17
E-mail: coquisa@coquisa.es • Web: www.coquisa.es



RODUR PL

Capas de rodadura para hormigón pulido.

Producto especialmente formulado para capas de rodadura monolíticas para soleras de hormigón, que además de los productos básicos como cemento, árido y pigmento, contiene aditivos químicos que modifican sustancialmente el comportamiento y en definitiva la calidad del producto final.

CARACTERÍSTICAS:

- Se adhiere tenazmente sobre el hormigón.
- Buena trabajabilidad.
- Mejora la retención de agua superficial, facilitando una buena hidratación de la capa de rodadura

PROPIEDADES:

- Resistencia a compresión y flexotracción son las propias de una solera de hormigón.
- Los pavimentos de hormigón son generalmente de gran superficie y poco volumen, por lo que la exposición al aire mientras se realiza el trabajo de pavimentación (extender y nivelar) es generalmente prolongada y se puede producir una desecación rápida de la superficie pudiendo aparecer fisuras de retracción. Con la incorporación de la capa de rodadura **RODUR PL** una vez fratasada la solera y bien humectada desaparece el problema de desecación, ya que ésta incorpora además del cemento y áridos silíceos con curva granulométrica muy cerrada, aditivos que hacen efecto retenedor de agua en superficie permitiendo mayor tiempo de trabajabilidad.
- Aumenta la resistencia a la abrasión (datos en hoja técnica), como consecuencia de un mejor pulido de la superficie, al reunir la capa de rodadura **RODUR PL** todos los condicionantes adecuados (relación cemento-árido silíceo, lavado y seco y con curva muy cerrada, aditivos, etc.) para que las máquinas hagan su trabajo (coesión de partículas, humectabilidad, lubricación de áridos y pulimentado).

SUMINISTRO Y DOSIFICACIÓN:

- El producto se sirve en bidones de plástico de 25 Kg. con lo que su protección contra la humedad es total.
- Se suministra en una amplia gama de colores, y formulado bajo pedido.
- Su dosificación debe ser de 3-4 Kg. de **RODUR PL** por m²., dependiendo del color, pues los colores claros requieren 4 Kg. mientras que los oscuros 3 ó 3,5 Kg.

PRECAUCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD

RODUR PL no es peligroso en su uso normal. Es nocivo si se ingiere y requiere lavarse bien después de manejarlo.