

**2.- RESULTADOS OBTENIDOS.**
**2.1.- RESISTENCIA A FLEXIÓN.**

PROBETA N°	EDAD (Días)	RESISTENCIA A FLEXIÓN (N/mm <sup>2</sup> )	
1	> 28	5.32	
2	> 28	5.65	
3	> 28	4.24	<b>Resistencia media a flexión: 5.07 N/mm<sup>2</sup></b>

**2.2.- RESISTENCIA A COMPRESIÓN.**

PROBETA N°	EDAD (Días)	RESISTENCIA A COMPRESIÓN (N/mm <sup>2</sup> )	
1	> 28	53.8	
2	> 28	42.8	
3	> 28	40.1	
4	> 28	57.8	
5	> 28	39.0	
6	> 28	53.6	<b>Resistencia media a compresión: 47.9 N/mm<sup>2</sup></b>