



OFICINAS Y FÁBRICA

B.º de Barros, s/n.
E-39609-CAMARGO (Cantabria). España
Teléfs.: (+34) 942 33 90 22 - 942 25 90 23
Fax: (+34) 942 33 05 12 - 942 25 90 17
E-mail: coquisa@coquisa.es • Web: www.coquisa.es



REPOX CQC y CQT

**Revestimiento epoxi de dos componentes, curado con poliamina,
transparente o en color a elegir.**

SISTEMA EPOXIDICO. REPOX CQC

Aspecto visual	líquido claro
Color (Gardner, ISO 4630)	< 2
Epoxi equivalent (ISO 3001) (gr/eq)	185-200
Density at 20°C (DIN 51757) (gr/cm3)	1.13
Flash point (ISO 2719) (°C)	> 130

Color Gardner	(ISO 4630)	< 2
Peso amina equivalente g/eq	(Calculado)	85
Viscosidad (23°C) mPa.s	(DIN EN ESO 3219)	50
Densidad	g/cm3 (DIN 53217)	1,02
Punto de destello °C	(ISO 3679)	130

PROPIEDADES

Dureza Shore D	80	ISO 868-1985
Módulo de elasticidad	135.000 kg/cm2	ASTM C--580-68
Resistencia al resbalamiento	Clase 2 Rd = 37	UNE 12633
Resistencia al fuego	M-3	UNE 23727

CONSUMO: 150/200 gr./m2. por mano y según soporte

NOTA IMPORTANTE: La información de la ficha técnica está basada en los ensayos de laboratorio que creemos necesarios y nuestra intención es que sirvan solamente como guía. Toda recomendación u sugerencia relativa al uso de los productos hecha por COQUISA, S.L., sea en documentación técnica o en respuesta a preguntas específicas, o por otro medio, está basada en datos sobre nuestra experiencia, pero es responsabilidad del usuario final determinar la conveniencia del producto para el uso final requerido. COQUISA, S.L. no tiene control sobre la calidad y condiciones del SUSTRATO, ni sobre los muchos factores que afectan a la aplicación y uso del producto REPOX CQC. Por lo tanto COQUISA, S.L. no acepta ninguna responsabilidad originada, ni perjuicios o daños que resulten tanto del uso como del contenido de esta ficha técnica (al menos que existan acuerdos establecidos y escritos)