

El informe de ensayos sólo afecta a los elementos sometidos a ensayo. Este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio. Este informe no contiene ningún consejo o recomendación derivado de los resultados de los ensayos.

T R A B A J O : 1/2464001/0001
PETICIONARIO : COQUISA, S. L.
OBRA : ENSAYOS DE BALDOSA DE HORMIGÓN.

ENSAYOS DE RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS

1.- MATERIAL

Con fecha 19 de mayo de 2.008, LCC CALIDAD Y CONTROL MEDIOAMBIENTAL, S.A. recibe en laboratorio las siguientes muestra de pavimento continuo de referencia:

Designación: REPOX CQT

Proveedor: COQUISA, S.L.

Fecha de ensayo: 21/05/2008

Referencia de Laboratorio: 0804298

2.- TRABAJO REALIZADO

De acuerdo con lo solicitado por el peticionario, se ha realizado el siguiente ensayo de in situ:

-Determinación de la resistencia al deslizamiento R_d mediante péndulo de fricción (UNE-ENV 12633:2003) empleando la escala C.

El informe de ensayos sólo afecta a los elementos sometidos a ensayo. Este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio. Este informe no contiene ningún consejo o recomendación derivado de los resultados de los ensayos.

3.1.-DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO MEDIANTE PÉDULO DE FRICCIÓN (UNE-ENV 12633:2003)

Realizado el ensayo siguiendo las directrices de la norma indicada, el resultado obtenido ha sido:

REPOX CQT REF: 0804298							
Rd	Medida 1	Medida 2	Medida 3	Medida 4	Medida 5	Medida 6	Media total
0°	36	37	36	36	36	37	37
90°	37	36	37	37	37	36	

ESPECIFICACIONES:

CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACION (CTE)

Clasificación de los suelos según su resbaladicidad: $35 < Rd \leq 45$ **Clase 2**

Málaga, 23 de mayo de 2.008



Fdo.: Juan Miguel Gámez Salazar
Lcdo. C: Químicas
Director Técnico



Fdo.: Juan Miguel González Palomo
Lcdo. C. Químicas
Responsable de Ensayos Físicos